

Autocoat BT 800 Matteringspasta 475



9.1.34

Beskrivelse:

Matteringmiddel som kan reducere glansniveauet i Autocoat BT og Autocoat BT LV 351 toplakker. Ved at justerer påføringsteknikken kan der opnås forskellig struktur.

Tilsæt Autocoat BT 800 Matteringspasta 475 til den ønskede glans efter matteringsskemaet for aktuelle Autocoat BT Toplak

Efter tilsætningen af Autocoat BT 800 Matteringspasta 475 omrøres blandingen grundigt, og tilsættes hærder og fortynder efter forskrifterne i databadet for den anvendte toplak.

Blanding og påføring: Følg forskrifterne i det tekniskedatablad for den valgte toplak.

Struktur:

Den valgte toplak skal blandes 1 til 1 med Autocoat BT 800 Matteringspasta 475, og tilsættes hærder og fortynder som foreskrevet. (ved grov struktur tilsættes mindre fortynder)

Påføring af struktur:

- Anvend en sprøjtepistol med overliggende kop
- Påfør 2 til 3 lag
- Afluft 15 minutter imellem lagene
- Sænk sprøjtetrykket til 0,2 til 1,0 bar
- Øg afstanden til emner
- Påfør 1 til 2 lag

Bemærk: Strukturen kan reguleres ved at ændre sprøjtetrykket, afstanden til emnet samt ved at tilsætte mindre fortynder

Lagerholdbarhed

Farve blandet med Autocoat BT 800 Matteringspasta 475 har en lagerholdbarhed på maksimum 3 måneder ved 20c.

Emballage:

3,75 liter .

Autocoat BT 800 Matteringspasta 475

HELBRED & SIKKERHEDSDATA vedrørende Autocoat BT 800 MM 475:

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com