



## PLASTIK BILDELE

**Beskrivelse:** Når plastdele skal lakeres, er det vigtigt at vide, hvilken type plastik der skal bearbejdes. Kategorien hård, fleksibel eller blød er afgørende for valg af lakeringsssystem.

TYPER AF PLASTIK		KATEGORI
SMC	= Glasfiberforstærket Polyester	Hård
BMC	= Glasfiberforstærket Polyester	Hård
UP-GFK	= Glasfiberforstærket Polyester	Hård
PP/EPDM	= Modificeret Polypropylen	Fleksibel
PP/EPM	= Modificeret Polypropylen	Fleksibel
ABS	= Acrylonitril Butadien Styren	Fleksibel
PPO	= Polypropylen Oxid Polymer	Fleksibel
PA	= Polyamid	Fleksibel
HP-Alloy	= Honda Polymer Alloy	Fleksibel
Pocan	= Polybutylen Terephthalat	Fleksibel
PUR Fleksibel	= Polyurethan	Fleksibel
PC	= Polykarbonat	Fleksibel
PUR Soft	= Polyurethan	Blød
Xenoy	= Polykarbonat	Fleksibel

<b>Overfladebehandling:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vask med varmt sæbevand</li> <li>• Affedt med M700 Antistatic Silikonefjerner</li> <li>• Slib med Scotch Brite Red sammen med Plastic Prep. Rens grundigt med vand og tør af med en ren klud</li> <li>• Affedt med M700 Antistatic Silikonefjerner</li> <li>• Påfør 1K All Plastik Primer (se også TDS.S2.06.02) eller 2K Plastik Primer (Se TDS. 2.4.4.)</li> <li>• Der skal vælges primer i henhold til primernes tekniskedatablade</li> </ul>
-----------------------------	---

Bund produkter		Kategori			
		Hård	Fleksibel	Blød	
<b>1) Påført som Non Sanding:</b>					
Autocoat BT LV 350 Varicolor Autocoat BT LV 350 Filler	}	Elast-o-Actif	0%	30%	50%
Colorbuild					
<b>2) Påført som Slibe Sanding:</b>					
Autocoat BT LV 350 Varicolor Autocoat BT LV 350 Filler grå	}	Elast-o-Actif	50%	50%	150%
Colorbuild					
		Elast-o-Actif	0%	33%	X

X) Kan ikke lakeres med dette system.



TOPLAK SYSTEMER		Kategori		
		Hård	Fleksibel	Blød
Høj Glans 1-Lag :				
Autocoat BT LV 351 / 352 Toplak	Ingen tilsætning	0%	0%	0%
Autocoat BT LV 252 Toplak	Ingen tilsætning	0%	0%	0%
<b>Høj Glans 2-Lags:</b>				
Autowave 2.0	Ingen tilsætning	0%	0%	0%
Autocoat BT LV 853 klarlak	Ingen tilsætning	0%	0%	0%
<b>Halvblank og Mat 2-Lags:</b>				
Autoclear Mix & Mat	Ingen tilsætning	0%	0%	0%

**Proces : Ved påføring af elastificerede produkter, se tilhørende tekniskedatablad.**

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

**KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.**

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifik anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscv.com](http://www.sikkenscv.com)