



## BT LV 351 MATTERINGSSKEMA

GLANS 60°	DELE PR. VÆGT BT LV 351	DELE PR. VÆGT BT 475
± 90	100	0
± 75	100	50
± 50	100	80
± 40	100	100*
± 30	100	150*
± 20	100	175*
± 10	100	200*

\* Glansen kan variere afhængig af antal lag, lagtykkelse og farve.  
Hvis der er tilsat over 100 % Autocoat BT 800 Mat Pasta MM 475 skal der anvendes et andet blandeforhold: 100 : 25 : 35 - Målepind 5.